

Результаты испытаний керамических камней KERAKAM
по теплопроводности

Наименование	Коэффициент теплопроводности λ , Вт/м·°С		
	В сухом состоянии	В условиях эксплуатации «А»	В условиях эксплуатации «Б»
KERAKAM´25	0,21	0,23	0,25
KERAKAM´30 Superthermo®	0,093	0,107	0,114
KERAKAM´38	0,19	0,21	0,22
KERAKAM´38T	0,15	0,17	0,18
KERAKAM´38 Superthermo®	0,11	0,118	0,121
KERAKAM´44	0,128	0,136	0,139
KERAKAM´51	0,16	0,18	0,19

**Данные, приведённые в таблице, основаны на результатах испытаний, проведённых в независимых аккредитованных лабораториях ООО «Лактест» г. Самара и ОАО институт «УралНИИАС» г. Екатеринбург.*