

Клей предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из экструдированного и вспененного пенополистирола к бетонным, металлическим основаниям и к битумно-полимерным изоляционным материалам, а также для склеивания плит между собой. Не предназначен для использования на фасадах зданий и внутри жилых помещений.

КЛЕЙ

ДЛЯ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (XPS, EPS)

21,5 л 10 л 5 л



ОПИСАНИЕ

Клей для экструдированного пенополистирола представляет собой многокомпонентный состав черного цвета на основе битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и добавок.

- **ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОСТАВ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВОЗМОЖНО ТОЧЕЧНОЕ И СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ**
- **НЕ РАСТВОРЯЕТ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (XPS, EPS)**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время схватывания клеящего слоя при +20°C	не более 8 ч
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 %
Температура размягчения сухого остатка	не менее 90°C
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления между слоями	не менее 0,5 МПа
Расход при точечном нанесении с рекомендованным шагом точек 20-30 см	0,5 л-1 л/м ²
Расход при сплошном нанесении при рекомендованной толщине слоя 1-2 мм	1 л-2 л/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовленная поверхность должна быть ровной и сухой, не иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, ребер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега и воды. Для улучшения адгезии поверхность предварительно грунтуется: бетонное основание – битумным праймером ECOMAST, металлическое основание – преобразователем ржавчины ECOMAST. Клей не требует разбавления. Клей наносится на поверхность ровным сплошным слоем с помощью шпателя. Диапазон температур окружающей среды для проведения строительно-монтажных работ с использованием битумного клея от -10°C до +40°C. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Клей для экструдированного и вспененного полистирола огнеопасен. Работы с клеем проводить на открытом воздухе, не курить.