

# TARBICOL PU 2K

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПАРКЕТА

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная адгезия ко всем видам оснований: бетону, дереву, металлу, плитке, ангидритной стяжке
- Подходит для внутренних
- Высокая влагостойкость
- Теплостойкость: до +120°C
- Не содержит воды и органических растворителей (не деформирует древесину)
- Легко наносится шпателем
- Подходит для полов с подогревом

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей подходит для укладки всех видов паркета и большинства сортов древесины на впитывающие и не впитывающие основания:

- паркет любой толщины и длины
- необработанный или покрытый лаком паркет
- мозаичный паркет
- паркетная доска
- промышленный паркет

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА И БЕТОНА:

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376/336.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

Основа	Полиуретан
Плотность	1,58 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>
Вязкость	65000 мПа·с+15%
Внешний вид	клей-паста
Цвет	янтарно-желтый
Время в открытом состоянии	около 80 мин. при +20°C
Рабочее время	40-45 мин при +20°C и 25-30 мин при +30°C
Схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 72 ч
Температура использования	+ 10°C до + 30°C
Расход	800-1400 г/м <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup>Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

## ТРЕБОВАНИЕ К ДРЕВЕСИНЕ

На момент укладки паркета, влажность материала подстилающих слоев из древесины: фанера, лаги, доски основания, прокладки; должна быть не более 10-12 % для досок покрытия, наборного и штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов.

Относительная влажность воздуха при устройстве полов и до сдачи объекта в эксплуатацию должна быть не более 60% и не менее 40%.

## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 300 об/мин) до получения однородной смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя В3 или В12 на поверхность основания из расчета 800-1400 г/м<sup>2</sup>.

Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

**www.bostik.ru**

## ПРИМЕЧАНИЯ

-Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.

-Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 60%.

-Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.

-Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки

-Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность.

-Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.

-Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяца в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Перемешать клей перед использованием.

## УПАКОВКА

Ведро 10 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

