



Битумная гидроизоляция для бетонных поверхностей, элементов фундамента и деревянных конструкций заглубляемых в землю. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов к металлическим и бетонным основаниям.

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ



ОПИСАНИЕ

Мастика битумно-полимерная представляет собой состав черного цвета на основе битума, модифицированного искусственным каучуком, органического растворителя, пластификатора и минерального наполнителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	50-60 %
Время высыхания при температуре (20±2)°C	не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 %
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	не менее 0,5 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка	не менее 110°C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре -30°C	трещин нет
Средний расход при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм	0,5 л/м ²
Относительное удлинение при разрыве	не менее 500%
Условная прочность	не менее 1 МПа

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **НАДЕЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **БЕСШОВНЫЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +20°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером ECOMAST. Мастика наносится при помощи малярного валика, кисти, швабры. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Битумно-полимерная мастика огнеопасна. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить.