



Клей предназначен для проклеивания швов при монтаже гибкой битумной черепицы и других кровельных материалов на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и каменным поверхностям.

КЛЕЙ ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

21,5 л 10 л 5 л 2 л 0,3 л

ОПИСАНИЕ

Клей для гибкой битумной черепицы представляет собой многокомпонентный состав состоящий из битума, наполнителя, растворителя и добавок.

- **ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **УДОБНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНСИСТЕНЦИЯ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания одного слоя при +20°C	не более 24 ч
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 75 %
Температура размягчения сухого остатка	не менее 100°C
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления между слоями	не менее 0,5 МПа
Прочность на сдвиг клеевого соединения	не менее 0,5 кН/м
Расход зависит от типа выполняемых работ	0,5 л/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием клея необходимо ознакомиться с инструкцией по укладке и монтажу производителя гибкой битумной черепицы. Поверхность должна быть ровной и сухой, не иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, рёбер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега и воды. Для достижения наилучшего результата при приклеивании кровельных материалов к бетонному основанию, поверхность должна быть предварительно обработана битумным праймером ECOMAST. Клей наносится на поверхность ровным сплошным слоем с помощью шпателя. Диапазон температур окружающей среды для проведения строительно-монтажных работ с использованием битумного клея от -10°C до +40°C. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Клей для гибкой черепицы огнеопасен. Работы с клеем проводить на открытом воздухе, не курить.